



ASFOR Poznański sp.j.
 ul. Mickiewicza 46, 32-660 CHEŁMEK
 www.asfor.com.pl; e-mail: asfor@asfor.com.pl
 tel. (+48 33) 846 38 36

Płyty żywiczne A-700B, A-620B

| Właściwości fizyczne | | A-700B (468) | A-620B (463) |
|---------------------------|------------------------------|--|-----------------------|
| Rozszerzalność cieplna | GB-1034 | 6.74×10^{-5} | 4.32×10^{-5} |
| Temperatura ugięcia | (ISO 75) °C | 72.83 | 66.21 |
| Twardość (Shore D) | (ISO 868) Shore D | 65 | 55 |
| Wytrzymałość na ściskanie | (ISO 604) Mpa | 20-25 | 15-20 |
| Siła wyginania | (ISO 178) Mpa | - | - |
| Gęstość | (ISO 1183) g/cm ³ | 0.737 | 0.61 |
| Kolor | - | Brązowy | Różowy |
| Rozmiar arkusza | - | 1500x500x50 1500x500x75 1500x500x100 | 1500x500x50 |

| | | Cena jednostkowa (PLN) | |
|---------------------|--------------|------------------------|-----|
| Rozmiar arkusz (mm) | A-700B (468) | 1500x500x50 | 398 |
| | | 1500x500x75 | 602 |
| | | 1500x500x100 | 801 |
| | A-620B (463) | 1500x500x50 | 376 |

Uwaga: Produkt może zawierać ukryte mikropęcherzyki