



ASFOR Poznański sp.j.
ul. Mickiewicza 46, 32-660 CHEŁMEK
www.asfor.com.pl; e-mail: asfor@asfor.com.pl
tel. (+48 33) 846 38 36

Płyty żywiczne A-700B, A-620B

Właściwości fizyczne		A-700B (468)	A-620B (463)
Rozszerzalność cieplna	GB-1034	6.74×10^{-5}	4.32×10^{-5}
Temperatura ugięcia	(ISO 75) °C	72.83	66.21
Twardość (Shore D)	(ISO 868) Shore D	65	55
Wytrzymałość na ściskanie	(ISO 604) Mpa	20-25	15-20
Siła wyginania	(ISO 178) Mpa	-	-
Gęstość	(ISO 1183) g/cm ³	0.737	0.61
Kolor	-	Brązowy	Różowy
Rozmiar arkusza	-	1500x500x50 1500x500x75 1500x500x100	1500x500x50

Uwaga: Produkt może zawierać ukryte mikropęcherzyki